



DELTACOTE UV 201519

ГЛЯНЦЕВЫЙ ФЛЕКСО УФ ЛАК

Область применения:

Лак с УФ отверждением для применения в флексографической секции типографской машины.

Лак прекрасно ложится на бумагу, картон и обработанные пластиковые поверхности (коронный разряд, праймер);

Лак блестит на поверхности, обладает повышенным сопротивлением к образованию царапин, великолепно впитывается.

Лак 201519 мы в особенности рекомендуем для лакирования этикеток.

Лак разработан для машин с лампами 80 Вт/см.

Специфический вес: 1,15 грамм/мл

Затвердевание: 100%

Вязкость: 40 секунд при 20°C с DIN 4

Условия полимеризации: с УФ лампами на 80 Вт/см
скорость высыхания равна 25 метров/мин на каждую лампу

Укрывистость: 4 – 8 гр/м²

Предосторожность при применении:

Наносить на краски стойкие к УФ лакированию.

Избегать контакта с кожей. Ознакомиться с инструкцией по безопасности.

Хранение: Хранить в специальных контейнерах в закрытом виде, в прохладном месте (20-25°C), избегать попадания солнечных лучей.

Расфасовка: банки по 5, 20 кг, бочки по 200 кг.