

## DELTASCREEN UV 191749

### ЛАК УФ ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ

#### Область применения:

Лак DELTASCREEN UV 191749 это глянцевый лак с УФ полимеризацией для плоскочечатных и ротационных шелкотрафаретных машин и секций.

Лак отличается отличным глянцем, растеканием, высокой степенью адгезии, сопротивлением к истиранию и устойчивостью к химическим компонентам (спирт, разбавители, шампунь, сольвенты и т.д.).

Лак DELTASCREEN UV 191749 это универсальный продукт подходящий для лакирования бумаги, картона и большей части обработанных пластиковых поверхностей (полиэстер коронированный или праймированный, полипропилен праймированный, полистирол, ПВХ) запечатанные УФ красками.

Для улучшения адгезии на матовом полипропилене нужно добавить в лак 10% АДГЕЗИОННОЙ ДОБАВКИ (PROMOTORE D'ADESIONE) 201132. После смешения лака с добавкой 201132 готовый продукт нужно использовать в течение 24 часов. Для других материалов следует проводить предварительные пробы на определение адгезии.

**Специфический вес:** 1,15 грамм/мл

**Затвердевание:** 100%

**Условия полимеризации:** с УФ лампами на 80 Вт/см  
скорость высыхания равна 15-20 метров/мин на каждую лампу

**Вязкость:** 300 секунд при 20°C с DIN 4

#### Предосторожность при применении:

Использовать краски устойчивые к УФ лакированию-VUV (в соответствии с DIN 16524).

Избегать контакта с кожей. Ознакомиться с инструкцией по безопасности.

Промывать руки водой с мылом.

В случае попадания в глаза обильно промыть водой.

#### Хранение:

Предохранять от прямых лучей солнца и холода. Хранить при температуре ниже 30°C.

**Расфасовка:** банки по 5 кг