

## **DELTASCREEN “RILIEVO” UV 363012**

### **ТРАФАРЕТНЫЙ УФ ЛАК «РЕЛЬЕФНЫЙ»**

#### **Область применения:**

Лак DELTASCREEN UV 363012 это лак с УФ полимеризацией для шелкотрафаретных машин и секций на мелованных бумагах и картоне, а также на ПЭ, ПП, ПВХ.

Лак DELTASCREEN UV 200624 это специально разработанный продукт для «рельефного» лакирования и печати шрифта Брайля.

#### **Сетки для нанесения:**

Шелкотрафаретные машины использующие сетки  $\leq 55$  нитей, сетки  $\leq 115$  микрон.

Максимально наносимое количество: 45 гр/м<sup>2</sup>

#### **Технические характеристики:**

**Глянец:** Высокий

**Специфический вес:** 1,15 грамм/мл

**Затвердевание:** 100%

**Склеиваемость:** НЕТ

**Горячее тиснение:** НЕТ

**Устойчивость к слипанию:** до 55°C на 24 часа при давлении 10 Н/см<sup>2</sup>

**Устойчивость к истиранию:** 100 ударов с Prüfbau Quartant.

#### **Полимеризации:**

с УФ лампой на 120 Вт/см скорость высыхания равна 20 метров/мин на каждую лампу (лабораторный тест).

**Вязкость:** 80  $\pm$ 5 секунд при 20°C с DIN 8 мм

#### **Очистка:**

Рекомендуем смывать с помощью нашего SOLVENTE U.V. 2000

#### **Предосторожность при применении:**

Использовать краски устойчивые к УФ лакированию-VUV (в соответствии с DIN 16524).

Предохранять от прямых солнечных лучей.

**Хорошо перемешать перед использованием.**

Избегать контакта с кожей. Ознакомиться с инструкцией по безопасности.

Промывать руки водой с мылом.

В случае попадания в глаза обильно промыть водой.

**Хранение:**

Предохранять от прямых лучей солнца и холода. Хранить при температуре 20-25 °С. В этих условия хранения мы можем гарантировать стабильность в течение 6 месяцев со дня производства.

**Расфасовка:** банки по 5 кг

**Рекомендуем провести пробу печати перед проведением работы.**