



DELTACOTE UV 360350 (191911)

ГЛЯНЦЕВЫЙ ФЛЕКСО УФ ЛАК для горячего тиснения и склеиваемый

Область применения:

Лак с УФ отверждением для применения во флексографической секции типографской машины.

Лак хорошо ложится на бумагу, картон и обработанные пластиковые поверхности (коронный разряд, праймер);

Лак блестит на поверхности, обладает повышенной прозрачностью, слабым запахом, хорошо «скользит» и отлично подходит для последующего горячего тиснения фольгой.

Специфический вес: 1,15 грамм/мл

Затвердевание: 100%

Вязкость: 45 секунд при 20°C с DIN 4

В течение использования вязкость может быть уменьшена подогревом лака (не более 40°C).

Условия полимеризации: с УФ лампами на 80 Вт/см
скорость высыхания равна 25 метров/мин на каждую лампу

Укрывистость: 4 – 8 гр/м²

Предосторожность при применении:

Наносить на краски стойкие к УФ лакированию.

Избегать контакта с кожей. Ознакомиться с инструкцией по безопасности.

Хранение:

Хранить в специальных контейнерах в закрытом виде, в прохладном месте (20-25°C), избегать попадания солнечных лучей.

Расфасовка: банки по 5 и 20 кг

Провести предварительные пробы с фольгой для горячего тиснения перед производством.

Фольга для "ГОРЯЧЕГО ТИСНЕНИЯ" по УФ лаку

Фольга	Поставщик
<p>LUXOR ULTRA 23690</p> <p>ALUFIN SPEZIAL ULTRA 23690</p> <p>LUXOR GTS PREMIUM</p> <p>ALUFIN GTS PREMIUM</p> <p>Для применения на различных поверхностях</p>	<p>LEONHARD KURZ GmbH & Co. Schwabacher Strasse 482 D-90763 Fürth Tel.: +49 (0) 9 11.71 41-0 Fax: +49 (0) 9 11.71 41-3 57 E-mail: sales@kurz.de Internet: www.kurz.de</p>
<p>110AR SILVER</p> <p>220AR GOLD</p> <p>KS32GGN GOLD</p> <p>KS32SL1 SILVER</p> <p>OS32GGN GOLD</p> <p>OS32SL1 SILVER</p> <p>BS32GGN GOLD</p> <p>Для применения на различных поверхностях</p>	<p>ITW Foils bv Poststrasse 50-52 D-41334 Netteta Tel.: +49 (0) 21 57/81 14 09 Fax: +49 (0) 21 57/81 14 11 E-mail: info@itwfoils.de Internet: www.itwfoils.com</p>

Горячее тиснения:

110 °C на 1 сек. при 6,5 bar

Список результатов лабораторных проб